




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 31.08.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
175781	SAE J403 1008	0.069	0.170	0.016	0.017				
472316	SAE J403 1008	0.057	0.180	0.012	0.009				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA
175781	7920003A	54(RB)	N/A
175781	7920003B	54(RB)	N/A
472316	7921003A	57(RB)	N/A
472316	7921003B	57(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
175781	7920003A	0.0478	36.0000	0000090781	000010	1000967889	30.07.2007	AH/5%
175781	7920003B	0.0478	36.0000	0000090781	000010	1000967889	30.07.2007	AH/5%
472316	7921003A	0.0478	36.0000	0000090781	000010	1000967889	30.07.2007	AH/5%
472316	7921003B	0.0478	36.0000	0000090781	000010	1000967889	30.07.2007	AH/5%

FIN DE DATOS									