




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
277594	SAE J403 1008	0.054	0.170	0.020	0.010				
277596	SAE J403 1008	0.064	0.190	0.013	0.017				
472945	SAE J403 1008	0.050	0.190	0.010	0.015				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA
277594	8104067B	50(RB)	N/A
277596	8104068A	56(RB)	N/A
472945	8111083B	47(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
277594	8104067B	0.0239	48.0000	0000091021	000030	1000993722	3386	AH/5%
277596	8104068A	0.0239	48.0000	0000091021	000030	1000993722	3386	AH/5%
472945	8111083B	0.0239	48.0000	0000091021	000030	1000993722	3386	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--