




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 12.11.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
278139	SAE J403 1008	0.062	0.170	0.013	0.018
278181	SAE J403 1008	0.064	0.190	0.016	0.010

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
278139	8163039A	0.0747	58(RB)	N/A
278139	8163039B	0.0747	58(RB)	N/A
278181	8168020A	0.0478	54(RB)	N/A
278181	8168020B	0.0478	54(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
278139	8163039A	0.0747	48.0000	0000091787	000010	1000997391	3527	AH/5%
278139	8163039B	0.0747	48.0000	0000091787	000010	1000997391	3527	AH/5%
278181	8168020A	0.0478	48.0000	0000091787	000030	1000997391	3527	AH/5%
278181	8168020B	0.0478	48.0000	0000091787	000030	1000997391	3527	AH/5%

FIN DE DATOS