




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
177978	SAE J403 1008	0.052	0.170	0.007	0.011
473168	SAE J403 1008	0.059	0.180	0.013	0.012

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
177978	8170019A	0.0598	55(RB)	N/A
177978	8170019B	0.0598	55(RB)	N/A
473168	8166028A	0.0598	58(RB)	N/A
473168	8166028B	0.0598	58(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
177978	8170019A	0.0598	48.0000	0000091787	000020	1000997430	3527	AH/5%
177978	8170019B	0.0598	48.0000	0000091787	000020	1000997430	3527	AH/5%
473168	8166028A	0.0598	48.0000	0000091787	000020	1000997430	3527	AH/5%
473168	8166028B	0.0598	48.0000	0000091787	000020	1000997430	3527	AH/5%

FIN DE DATOS