




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
473149	SAE J403 1008	0.037	0.180	0.012	0.014
473290	SAE J403 1008	0.059	0.200	0.012	0.019
473650	SAE J403 1008	0.055	0.170	0.009	0.012

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
473149	8369140A	0.0598	52(RB)	N/A
473290	8369137A	0.0598	49(RB)	N/A
473290	8369137B	0.0598	49(RB)	N/A
473650	8369139A	0.0598	48(RB)	N/A
473650	8369139B	0.0598	48(RB)	N/A
473650	8369138A	0.0598	49(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
473149	8369140A	0.0598	36.0000	0000093229	000020	1001024531	3890	AH/5%
473290	8369137A	0.0598	36.0000	0000093229	000020	1001024531	3890	AH/5%
473290	8369137B	0.0598	36.0000	0000093229	000020	1001024531	3890	AH/5%
473650	8369139A	0.0598	36.0000	0000093229	000020	1001024531	3890	AH/5%
473650	8369139B	0.0598	36.0000	0000093229	000020	1001024531	3890	AH/5%
473650	8369138A	0.0598	36.0000	0000093229	000020	1001024531	3890	AH/5%

FIN DE DATOS