




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
179528	SAE J403 1008	0.057	0.180	0.015	0.015
280119	SAE J403 1008	0.060	0.180	0.010	0.012

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
179528	8359098A	0.0239	49(RB)	N/A
179528	8359098B	0.0239	49(RB)	N/A
280119	8379075A	0.0239	48(RB)	N/A
280119	8379075B	0.0239	48(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
179528	8359098A	0.0239	48.0000	0000092382	000010	1001024934	3669	AH/5%
179528	8359098B	0.0239	48.0000	0000092382	000010	1001024934	3669	AH/5%
280119	8379075A	0.0239	48.0000	0000092382	000010	1001024934	3669	AH/5%
280119	8379075B	0.0239	48.0000	0000092382	000010	1001024934	3669	AH/5%

FIN DE DATOS