




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
480803	SAE J403 1008	0.071	0.220	0.017	0.013				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA						
480803	8551103A	0.0299	53(RB)						
480803	8551103B	0.0299	53(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
480803	8551103A	0.0299	48.0000	0000086533	000020	1001048576	4140	AH/5%	
480803	8551103B	0.0299	48.0000	0000086533	000020	1001048576	4140	AH/5%	
FIN DE DATOS									