




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
282060	SAE J403 1008	0.062	0.170	0.020	0.009				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA						
282060	8568011A	0.0478	54(RB)						
282060	8568011B	0.0478	54(RB)						
282060	8568013A	0.0478	52(RB)						
282060	8568013B	0.0478	52(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
282060	8568011A	0.0478	48.0000	0000094195	000020	1001051052	4149	AH/5%	
282060	8568011B	0.0478	48.0000	0000094195	000020	1001051052	4149	AH/5%	
282060	8568013A	0.0478	48.0000	0000094195	000020	1001051052	4149	AH/5%	
282060	8568013B	0.0478	48.0000	0000094195	000020	1001051052	4149	AH/5%	
FIN DE DATOS									