




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
282334	SAE J403 1008	0.055	0.160	0.010	0.011				
282335	SAE J403 1008	0.074	0.170	0.008	0.009				
282338	SAE J403 1008	0.055	0.170	0.015	0.013				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
282334	8602001A	0.0478	52(RB)
282334	8602001B	0.0478	52(RB)
282335	8602002A	0.0478	48(RB)
282338	8598181A	0.0478	54(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
282334	8602001A	0.0478	36.0000	0000094195	000010	1001055581	4149	AH/5%
282334	8602001B	0.0478	36.0000	0000094195	000010	1001055581	4149	AH/5%
282335	8602002A	0.0478	36.0000	0000094195	000010	1001055581	4149	AH/5%
282338	8598181A	0.0478	36.0000	0000094195	000010	1001055581	4149	AH/5%

FIN DE DATOS									