




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
183587	SAE J403 1008	0.058	0.180	0.020	0.011				

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA	
183587	8719032A	0.0747	45(RB)	
183587	8719032B	0.0747	45(RB)	
183587	8719033A	0.0747	53(RB)	
183587	8719033B	0.0747	53(RB)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
183587	8719032A	0.0747	48.0000	0000095538	000020	1001069821	4473	AH/5%
183587	8719032B	0.0747	48.0000	0000095538	000020	1001069821	4473	AH/5%
183587	8719033A	0.0747	48.0000	0000095538	000020	1001069821	4473	AH/5%
183587	8719033B	0.0747	48.0000	0000095538	000020	1001069821	4473	AH/5%

FIN DE DATOS									