




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 08.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
283118	SAE J403 1008	0.063	0.160	0.014	0.011
283325	SAE J403 1008	0.061	0.180	0.014	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
283118	8685093A	0.0359	52(RB)	N/A
283325	8711097A	0.0359	58(RB)	N/A
283325	8711097B	0.0359	58(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
283118	8685093A	0.0359	48.0000	0000095538	000040	1001068554	4473	AH/5%
283325	8711097A	0.0359	48.0000	0000095538	000040	1001068554	4473	AH/5%
283325	8711097B	0.0359	48.0000	0000095538	000040	1001068554	4473	AH/5%

FIN DE DATOS