




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
183473	SAE J403 1008	0.080	0.180	0.014	0.009				
481870	SAE J403 1008	0.053	0.180	0.012	0.016				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
183473	8834052A	0.0598	57(RB)
481870	8834050A	0.0598	59(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
183473	8834052A	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085566	4577	AH/5%
481870	8834050A	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085566	4577	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--