




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 19.06.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
183473	SAE J403 1008	0.080	0.180	0.014	0.009
481870	SAE J403 1008	0.053	0.180	0.012	0.016
481914	SAE J403 1008	0.062	0.160	0.009	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
183473	8834053B	0.0598	60(RB)
481870	8834048X	0.0598	57(RB)
481914	8834044A	0.0598	57(RB)
481914	8834044B	0.0598	57(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
183473	8834053B	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085298	4577	AH/5%
481870	8834048X	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085298	4577	AH/5%
481914	8834044A	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085298	4577	AH/5%
481914	8834044B	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085298	4577	AH/5%

FIN DE DATOS