




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.06.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
481867	SAE J403 1008	0.065	0.180	0.008	0.016				
481977	SAE J403 1008	0.063	0.180	0.009	0.014				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
481867	8852048A	0.0747	59(RB)
481977	8852047A	0.0747	58(RB)
481977	8852047B	0.0747	58(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
481867	8852048A	0.0747	48.0000	0000095646	000020	1001089541	4521	AH/5%
481977	8852047A	0.0747	48.0000	0000095646	000020	1001089541	4521	AH/5%
481977	8852047B	0.0747	48.0000	0000095646	000020	1001089541	4521	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--