




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
284978	SAE J403 1008	0.056	0.170	0.010	0.015				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA						
284978	8921076A	0.0359	50(RB)						
284978	8921076B	0.0359	50(RB)						
284978	8921077A	0.0359	51(RB)						
284978	8921077B	0.0359	51(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
284978	8921076A	0.0359	48.0000	0000087810	000020	1001096737	4577	AH/5%	
284978	8921076B	0.0359	48.0000	0000087810	000020	1001096737	4577	AH/5%	
284978	8921077A	0.0359	48.0000	0000087810	000020	1001096737	4577	AH/5%	
284978	8921077B	0.0359	48.0000	0000087810	000020	1001096737	4577	AH/5%	
FIN DE DATOS									