




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
185310	SAE J403 1008	0.067	0.170	0.011	0.010				
284978	SAE J403 1008	0.056	0.170	0.010	0.015				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
185310	8921087A	0.0299	52(RB)
185310	8921087B	0.0299	52(RB)
284978	8921086A	0.0299	46(RB)
284978	8921086B	0.0299	46(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
185310	8921087A	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001098232	4577	AH/5%
185310	8921087B	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001098232	4577	AH/5%
284978	8921086A	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001098232	4577	AH/5%
284978	8921086B	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001098232	4577	AH/5%

FIN DE DATOS									