




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
284985	SAE J403 1008	0.063	0.170	0.012	0.019				
482219	SAE J403 1008	0.064	0.180	0.008	0.016				
482281	SAE J403 1008	0.061	0.180	0.014	0.015				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
284985	8922119B	0.0299	55(RB)
482219	8922122A	0.0299	47(RB)
482219	8922122B	0.0299	47(RB)
482281	8932140A	0.0299	45(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
284985	8922119B	0.0299	36.0000	0000095646	000040	1001099247	4521	AH/5%
482219	8922122A	0.0299	36.0000	0000095646	000040	1001099247	4521	AH/5%
482219	8922122B	0.0299	36.0000	0000095646	000040	1001099247	4521	AH/5%
482281	8932140A	0.0299	36.0000	0000095646	000040	1001099247	4521	AH/5%

FIN DE DATOS									