




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.08.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
482503	SAE J403 1008	0.067	0.260	0.013	0.014				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA						
482503	8994003A	0.0359	51(RB)						
482503	8994003B	0.0359	51(RB)						
482503	8994001A	0.0359	50(RB)						
482503	8994001B	0.0359	50(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
482503	8994003A	0.0359	36.0000	0000099925	000020	1001106394	4838	AH/5%	
482503	8994003B	0.0359	36.0000	0000099925	000020	1001106394	4838	AH/5%	
482503	8994001A	0.0359	36.0000	0000099925	000020	1001106394	4838	AH/5%	
482503	8994001B	0.0359	36.0000	0000099925	000020	1001106394	4838	AH/5%	
FIN DE DATOS									