




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
482529	SAE J403 1008	0.073	0.300	0.015	0.018				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA						
482529	8997051A	0.0239	37(RB)						
482529	8997051B	0.0239	37(RB)						
482529	8997050A	0.0239	49(RB)						
482529	8997050B	0.0239	49(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
482529	8997051A	0.0239	48.0000	0000087810	000040	1001109140	4577	AH/5%	
482529	8997051B	0.0239	48.0000	0000087810	000040	1001109140	4577	AH/5%	
482529	8997050A	0.0239	48.0000	0000087810	000040	1001109140	4577	AH/5%	
482529	8997050B	0.0239	48.0000	0000087810	000040	1001109140	4577	AH/5%	
FIN DE DATOS									