




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 14.08.2008 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | | | | |
| 285712 | SAE J403 1008 | 0.080 | 0.350 | 0.009 | 0.011 | | | | |
| 285719 | SAE J403 1008 | 0.065 | 0.150 | 0.015 | 0.019 | | | | |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA |
| 285712 | 8997053A | 0.0239 | 34(RB) |
| 285712 | 8997053B | 0.0239 | 34(RB) |
| 285719 | 8997052A | 0.0239 | 41(RB) |
| 285719 | 8997052B | 0.0239 | 41(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|--------------|-------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE | NORMA |
| 285712 | 8997053A | 0.0239 | 48.0000 | 0000087810 | 000040 | 1001109142 | 4577 | AH/5% |
| 285712 | 8997053B | 0.0239 | 48.0000 | 0000087810 | 000040 | 1001109142 | 4577 | AH/5% |
| 285719 | 8997052A | 0.0239 | 48.0000 | 0000087810 | 000040 | 1001109142 | 4577 | AH/5% |
| 285719 | 8997052B | 0.0239 | 48.0000 | 0000087810 | 000040 | 1001109142 | 4577 | AH/5% |

| FIN DE DATOS | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|