




Ternium México, S.A. de C.V.
 Av. Universidad 992 Col. Cuauhtémoc
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León
 C.P. 66450 Tel. + 52 (81) 8329-8500



Cliente/Customer	PLASA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.	No. Cert:	437087
Dirección/Address	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. TULTITLAN, EDO. DE MEXICO	Pág / Page:	1
		De/Of:	1

Cliente/Customer		Pedido/ Mill Order	Fecha/Date		Remisión/ Delivery Order
Número/Code	Pedido/Contract		Emisión/Printed	Reimpresión/Reprinted	
0232500	4787	299117	23- AUG -2008	23- AUG -2008	0607967216

Part/ Item	Espesor/Thickness		Ancho/Width		Largo/Length		Producto/ Product	Acab./ Finish	Norma Calidad/ Quality	Recubrim./Coating	
	mm	in	mm	in	mm	in				A	B
02	0.91	0.0359	914	36.000	0	0.000	R/R	MI	SAE1008		

Secuencia / Coil Number	393549-000	394428-000		
Partida / Item	02	02		
Colada / Heat	69805	69687		

Colada/Heat	69687		69805			
% Análisis Químico LI-LS <i>Real</i>	C	0.059	0.056			
	Mn	0.200	0.170			
	P	0.008	0.008			
	S	0.008	0.006			
	Si	0.010	0.010			
	Cu	0.010	0.000			
	Ni	0.010	0.010			
% Chemical Analysis LL-UL <i>Actual</i>	Al	0.034	0.041			

Fecha: 03-Jul-1995
 REVISION NO.1 CVE FYALPL05001
 EFECTIVO A PARTIR DE: MARZO 2008

(+) Secuencia Compañera/Partner Coil
 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit
 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior
 (LE/YS) Limite Elástico/Yield Strength
 (RT/TS) Resistencia a la Tensión/Tensile Strength
 (% EU/ UE, %) Elongación Uniforme/ Uniform Elongation

ING. ANTONIO MANI MEDRANO

 LABORATORIOS TERNIUM MEXICO
 TERNIUM MEXICO LABS

607967216

URATO