

**Ternium México, S.A. de C.V.**

Av. Universidad 992 Col. Cuauhtémoc  
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León  
 C.P. 66450 Tel. + 52 (81) 8329-8500



Cliente/Customer Dirección/Address	PLASA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. TULTITLAN, EDO. DE MEXICO	No. Cert: <b>437327</b> Pág./ Page: 1 De/Of: 1
---------------------------------------	--	--

Cliente/Customer		Pedido/ Mill Order	Fecha/Date		Remisión/ Delivery Order
Número/Code	Pedido/Contract		Emisión/Printed	Reimpresión/Reprinted	
0232500	4787	299117	24- AUG -2008	24- AUG -2008	<b>0607967456</b>


Part/ Item	Espesor/Thickness		Ancho/Width		Largo/Length		Producto/ Product	Acab./ Finish	Norma Calidad/ Quality	Recubrim./Coating	
	mm	in	mm	in	mm	in				A	B
02	0.91	0.0359	914	36.000	0	0.000	RFR	M1	SAE1008		

Secuencia / Coil Number	393546-000	395466-000
Partida / Item	02	02
Colada / Heat	69805	69698

Colada/Heat	69698	69805	
% Análisis Químico LI-LS <i>Real</i>	C	<b>0,068</b>	<b>0,056</b>
	Mn	<b>0,190</b>	<b>0,170</b>
	P	<b>0,006</b>	<b>0,008</b>
	S	<b>0,003</b>	<b>0,006</b>
	Si	<b>0,020</b>	<b>0,010</b>
	Cu	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
	Ni	<b>0,020</b>	<b>0,010</b>
	Al	<b>0,033</b>	<b>0,041</b>
% Chemical Analysis LL-UL <i>Actual</i>			

Fecha: 03-Jul-1995  
 REVISION NO 1 CVE FYALPL05001  
 EFECTIVO A PARTIR DE: MARZO 2008

(+) Secuencia Compañera/Partner Coil  
 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit  
 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior  
 (LE/YS) Limite Elástico/Yield Strength  
 (RT/TS) Resistencia a la Tensión/Tensile Strength  
 (% EU/ UE, %) Elongación Uniforme/ Uniform Elongation

ING. ANTONIO MANI MEDRANO  
  
 LABORATORIOS TERNIUM MEXICO  
 TERNIUM MEXICO LABS

607967456

*Handwritten mark*

