




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.09.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
186759	SAE J403 1008	0.050	0.190	0.018	0.020				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA	NORMA					
186759	9088125A	0.0598	60(RB)	N/A					
186759	9088125B	0.0598	60(RB)	N/A					
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
186759	9088125A	0.0598	48.0000	0000500299	000050	1001119817	4937	AH/5%	
186759	9088125B	0.0598	48.0000	0000500299	000050	1001119817	4937	AH/5%	
FIN DE DATOS									