




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
286898	SAE J403 1008	0.055	0.180	0.016	0.011				

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA	
286898	9135052A	0.0299	51(RB)	N/A	
286898	9135052B	0.0299	51(RB)	N/A	
286898	9135055A	0.0299	51(RB)	N/A	
286898	9135055B	0.0299	51(RB)	N/A	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
286898	9135052A	0.0299	36.0000	0000500299	000030	1001123396	4937	AH/5%
286898	9135052B	0.0299	36.0000	0000500299	000030	1001123396	4937	AH/5%
286898	9135055A	0.0299	36.0000	0000500299	000030	1001123396	4937	AH/5%
286898	9135055B	0.0299	36.0000	0000500299	000030	1001123396	4937	AH/5%

FIN DE DATOS									