




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	11.10.2008	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
287349	SAE J403 1008	0.054	0.200	0.011	0.013	0.009	0.030	0.020	0.020	0.007	0.002	0.002	0.002	0.009	
483318	SAE J403 1008	0.059	0.170	0.012	0.007	0.014	0.040	0.020	0.030	0.007	0.002	0.003	0.002	0.005	
COLADA	Als N2														
287349	0.060 0.0051														
483318	0.041 0.0070														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
287349	9196042A	0.0598	47(RB)												
287349	9196043B	0.0598	53(RB)												
483318	9197014A	0.0598	56(RB)												
483318	9197014B	0.0598	56(RB)												

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
287349	9196042A	0.0598	48.0000	0000500829	000010	1001132234	5127	AH/5%		
287349	9196043B	0.0598	48.0000	0000500829	000010	1001132234	5127	AH/5%		
483318	9197014A	0.0598	48.0000	0000500829	000010	1001132234	5127	AH/5%		
483318	9197014B	0.0598	48.0000	0000500829	000010	1001132234	5127	AH/5%		

FIN DE DATOS