

Ternium México, S.A. de C.V.
 Av. Universidad 992 Col. Cuauhtémoc
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León
 C.P. 66450 Tel. + 52 (81) 8329-8500



Cliente/Customer	PLASA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.	No. Cert:	464289
Dirección/Address	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. TULTITLAN, EDO. DE MEXICO	Pág./ Page:	1
		De/Of:	1


Cliente/Customer		Pedido/ Mill Order	Fecha/Date		Remisión/ Delivery Order						
Número/Code	Pedido/Contract		Emisión/Printed	Reimpresión/Reprinted							
0232500	D BLANCO	309633	10-NOV-2008	10-NOV-2008	0607992549						
Part/ Item	Espesor/Thickness		Ancho/Width		Largo/Length		Producto/ Product	Acab./ Finish	Norma Calidad/ Quality	Recubrim./Coating	
	mm	in	mm	in	mm	in				A	B
01	1.52	0.0598	1,219	48.000	0	0.000	RFR	M1	SAE1008		
Secuencia / Coil Number			140539-000		778127-000						
Partida / Item			01		01						
Colada / Heat			27426		94314						

Colada/Heat		27426		94314						
% Análisis Químico LI-LS Real	C		0,060		0,040					
	Mn		0,380		0,210					
	P		0,006		0,016					
	S		0,005		0,010					
	Si		0,010							
	Cu		0,030							
	Ni		0,010							
	Al		0,035		0,066					
% Chemical Analysis LL-UL Actual	Cb		0,000							

Fecha: 03-Jul-1995
 REVISION NO.1 CVE FYALPL05001
 EFECTIVO A PARTIR DE: MARZO 2008

(+) Secuencia Compañera/Partner Coil
 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit
 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior
 (LE/YS) Limite Elástico/Yield Strength
 (RT/TS) Resistencia a la Tensión/Tensile Strength
 (% EU/ UE, %) Elongación Uniforme/ Uniform Elongation

ING. ANTONIO MANI MEDRANO



LABORATORIOS TERNIUM MEXICO
 TERNIUM MEXICO LABS

607992549