




**Ternium México, S.A. de C.V.**  
 Av. Universidad 992 Col. Cuauhtémoc  
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León  
 C.P. 66450 Tel. + 52 (81) 8329-8500



Cliente/Customer	PLASA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	No. Cert:	465747
Dirección/Address	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. TULTITLAN, EDO. DE MEXICO	Pág./ Page:	1
		De/Of:	1

Cliente/Customer		Pedido/ Mill Order	Fecha/Date		Remisión/ Delivery Order
Número/Code	Pedido/Contract		Emisión/Printed	Reimpresión/Reprinted	
0232500	5394	310150	14- NOV -2008	14- NOV -2008	0607993913

Part/ Item	Espesor/Thickness		Ancho/Width		Largo/Length		Producto/ Product	Acab./ Finish	Norma Calidad/ Quality	Recubrim./Coating	
	mm	in	mm	in	mm	in				A	B
01	1.51	0.0595	1,219	48.000	0	0.000	RFR	M0	SAE1008		

Secuencia / Coil Number	146271-010
Partida / Item	01
Colada / Heat	28004

Colada/Heat	28004									
% Análisis Químico	C	0,060								
	Mn	0,330								
	P	0,004								
	S	0,004								
	Si	0,020								
LI-LS Real	Cu	0,040								
	Ni	0,010								
	Al	0,035								
	Cb	0,000								
% Chemical Analysis										
LL-UL Actual										

Fecha: 03-Jul-1995  
 REVISION NO.1 CVE FYALPL05001  
 EFECTIVO A PARTIR DE: MARZO 2008

(+) Secuencia Compañera/Partner Coil  
 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit  
 (LI-LS) Limite Inferior - Limite Superior  
 (LE/YS) Limite Elástico/Yield Strength  
 (RT/TS) Resistencia a la Tensión/Tensile Strength  
 (% EU/ UE, %) Elongación Uniforme/ Uniform Elongation

ING. ANTONIO MANI MEDRANO  
  
 LABORATORIOS TERNIUM MEXICO  
 TERNIUM MEXICO LABS

607993913