




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.01.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
288231	SAE J403 1008	0.052	0.200	0.017	0.004	0.012	0.020	0.020	0.020	0.005	0.005	0.001	0.002	0.003	
288628	SAE J403 1008	0.056	0.190	0.010	0.014	0.006	0.020	0.010	0.020	0.004	0.003	0.002	0.002	0.009	
COLADA	Als N2														
288231	0.032 0.0044														
288628	0.048 0.0046														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
288231	9472052A	0.0239	50(RB)				
288628	9483052A	0.0239	55(RB)				
288628	9483052B	0.0239	55(RB)				

										PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA			
288231	9472052A	0.0239	48.0000	0000501810	000020	1001162960	5594	AH/5%			
288628	9483052A	0.0239	48.0000	0000501810	000020	1001162960	5594	AH/5%			
288628	9483052B	0.0239	48.0000	0000501810	000020	1001162960	5594	AH/5%			

FIN DE DATOS