




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.01.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
188423	SAE J403 1008	0.085	0.310	0.016	0.011	0.001	0.020	0.020	0.020	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	
188460	SAE J403 1008	0.056	0.160	0.016	0.008	0.006	0.030	0.020	0.030	0.008	0.002	0.001	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
188423	0.044 0.0046														
188460	0.045 0.0044														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
188423	9475044A	0.0598	59(RB)
188423	9475044B	0.0598	59(RB)
188460	9475043A	0.0598	60(RB)
188460	9475043B	0.0598	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
188423	9475044A	0.0598	48.0000	0000501810	000010	1001163416	5594	AH/5%
188423	9475044B	0.0598	48.0000	0000501810	000010	1001163416	5594	AH/5%
188460	9475043A	0.0598	48.0000	0000501810	000010	1001163416	5594	AH/5%
188460	9475043B	0.0598	48.0000	0000501810	000010	1001163416	5594	AH/5%

FIN DE DATOS