




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 30.01.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
288231	SAE J403 1008	0.052	0.200	0.017	0.004	0.012	0.020	0.020	0.020	0.005	0.005	0.001	0.002	0.003
289343	SAE J403 1008	0.089	0.360	0.011	0.006	0.060	0.010	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	0.002	0.002
COLADA	Als N2													
288231	0.032 0.0044													
289343	0.040													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
288231	9472052B	0.0239	50(RB)
289343	9478017B	0.0598	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
288231	9472052B	0.0239	48.0000	0000501810	000020	1001163898	5594	AH/5%
289343	9478017B	0.0598	48.0000	0000501810	000010	1001163898	5594	AH/5%

FIN DE DATOS