




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 17.02.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
190628	SAE J403 1008	0.055	0.190	0.010	0.016	0.011	0.010	0.010	0.020	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	
290772	SAE J403 1008	0.057	0.170	0.009	0.009	0.009	0.020	0.020	0.030	0.008	0.001	0.005	0.002	0.005	
290799	SAE J403 1008	0.064	0.170	0.007	0.012	0.010	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
190628	0.042 0.0041														
290772	0.037 0.0023														
290799	0.043 0.0058														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
190628	9529058A	0.0359	40(RB)
290772	9525088B	0.0478	47(RB)
290799	9527073A	0.0359	44(RB)
290799	9527073B	0.0359	44(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
190628	9529058A	0.0359	48.0000	0000102930	000040	1001168849	5644	AH/5%
290772	9525088B	0.0478	48.0000	0000102930	000030	1001168849	5644	AH/5%
290799	9527073A	0.0359	48.0000	0000102930	000040	1001168849	5644	AH/5%
290799	9527073B	0.0359	48.0000	0000102930	000040	1001168849	5644	AH/5%

FIN DE DATOS