




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
290861	SAE J403 1008	0.070	0.180	0.012	0.011	0.011	0.010	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	
COLADA	Als N2														
290861	0.043 0.0054														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
290861	9535002A	0.0478	54(RB)												
290861	9535002B	0.0478	54(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA							
290861	9535002A	0.0478	36.0000	0000103540	000040	1001174748	5830	AH/5%							
290861	9535002B	0.0478	36.0000	0000103540	000040	1001174748	5830	AH/5%							
FIN DE DATOS															