




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
290502	SAE J403 1008	0.052	0.170	0.009	0.010	0.008	0.020	0.020	0.020	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	
COLADA	Als N2														
290502	0.040 0.0040														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
290502	9502002A	0.0598	52(RB)												
290502	9502002B	0.0598	52(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA							
290502	9502002A	0.0598	36.0000	0000103540	000020	1001175562	5830	AH/5%							
290502	9502002B	0.0598	36.0000	0000103540	000020	1001175562	5830	AH/5%							
FIN DE DATOS															