




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
190594	SAE J403 1008	0.060	0.180	0.008	0.010	0.012	0.010	0.020	0.030	0.007	0.002	0.005	0.002	0.004	
291744	SAE J403 1008	0.056	0.170	0.013	0.015	0.008	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	
291761	SAE J403 1008	0.068	0.180	0.016	0.011	0.013	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.004	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
190594	0.039 0.0042														
291744	0.043 0.0054														
291761	0.054 0.0048														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
190594	9643012A	0.0478	47(RB)
291744	9643043A	0.0359	47(RB)
291744	9643043B	0.0359	47(RB)
291761	9643008A	0.0359	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
190594	9643012A	0.0478	48.0000	0000103540	000050	1001182427	5830	AH/5%
291744	9643043A	0.0359	48.0000	0000103540	000100	1001182427	5830	AH/5%
291744	9643043B	0.0359	48.0000	0000103540	000100	1001182427	5830	AH/5%
291761	9643008A	0.0359	48.0000	0000103540	000100	1001182427	5830	AH/5%

FIN DE DATOS