




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
290463	SAE J403 1008	0.061	0.190	0.010	0.014	0.008	0.030	0.020	0.020	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001
COLADA	Als N2													
290463	0.022 0.0072													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
290463	9634002A	0.0598	56(RB)
290463	9634002B	0.0598	56(RB)
290463	9634003A	0.0598	55(RB)
290463	9634003B	0.0598	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
290463	9634002A	0.0598	36.0000	0000502702	000020	1001182102	6012	AH/5%	
290463	9634002B	0.0598	36.0000	0000502702	000020	1001182102	6012	AH/5%	
290463	9634003A	0.0598	36.0000	0000502702	000020	1001182102	6012	AH/5%	
290463	9634003B	0.0598	36.0000	0000502702	000020	1001182102	6012	AH/5%	

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--