




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	06.05.2009	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	LAM Y PLACA DECAPADA SKIN PASS					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	ALS	
191713	SAE J403 1008	0.094	0.340	0.019	0.015	0.009	0.020	0.020	0.050	0.006	0.005	0.003	0.002	0.041	
191861	SAE J403 1008	0.086	0.320	0.009	0.015	0.013	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	0.002	0.042	
COLADA	N2														
191713	0.0072														
191861	0.0048														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
191713	9700071A	0.1040	65(RB)
191713	9700071B	0.1040	65(RB)
191713	9700088A	0.0750	65(RB)
191713	9700088B	0.0750	65(RB)
191861	9700072A	0.1050	66(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
191713	9700071A	0.1046	48.0000	0000104543	000020	1001190090	6181	A568/A635
191713	9700071B	0.1046	48.0000	0000104543	000020	1001190090	6181	A568/A635
191861	9700072A	0.1046	48.0000	0000104543	000020	1001190090	6181	A568/A635

FIN DE DATOS