




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
292259	SAE J403 1008	0.058	0.170	0.017	0.013	0.010	0.040	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	
292260	SAE J403 1008	0.090	0.300	0.008	0.011	0.008	0.030	0.020	0.020	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	
292275	SAE J403 1008	0.050	0.150	0.010	0.010	0.013	0.020	0.020	0.020	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
292259	0.048 0.0051														
292260	0.040 0.0050														
292275	0.058 0.0025														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
292259	9696107A	0.0179	41(RB)
292259	9696107B	0.0179	41(RB)
292260	9696108B	0.0179	36(RB)
292275	9696031B	0.0747	52(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
292259	9696107A	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190726	6012	AH/5%
292259	9696107B	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190726	6012	AH/5%
292260	9696108B	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190726	6012	AH/5%
292275	9696031B	0.0747	48.0000	0000502702	000010	1001190726	6012	AH/5%

FIN DE DATOS