




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.05.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
292259	SAE J403 1008	0.058	0.170	0.017	0.013	0.010	0.040	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004
COLADA	Als N2													
292259	0.048 0.0051													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
292259	9696106A	0.0179	46(RB)
292259	9696106B	0.0179	46(RB)
292259	9696104A	0.0179	53(RB)
292259	9696104B	0.0179	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
292259	9696106A	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190563	6012	AH/5%
292259	9696106B	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190563	6012	AH/5%
292259	9696104A	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190563	6012	AH/5%
292259	9696104B	0.0179	36.0000	0000502702	000100	1001190563	6012	AH/5%

FIN DE DATOS
--------------