




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 15.07.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
194020	SAE J403 1008	0.057	0.184	0.012	0.009	0.009	0.021	0.024	0.034	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	
293892	SAE J403 1008	0.056	0.170	0.010	0.010	0.006	0.032	0.022	0.029	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
194020	0.047 0.0045														
293892	0.041 0.0061														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
194020	9912001A	0.0598	54(RB)
194020	9912001B	0.0598	54(RB)
293892	9897003A	0.0598	55(RB)
293892	9897003B	0.0598	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
194020	9912001A	0.0598	36.0000	0000105692	000020	1001212543	6547	AH/5%
194020	9912001B	0.0598	36.0000	0000105692	000020	1001212543	6547	AH/5%
293892	9897003A	0.0598	36.0000	0000105692	000020	1001212543	6547	AH/5%
293892	9897003B	0.0598	36.0000	0000105692	000020	1001212543	6547	AH/5%

FIN DE DATOS