




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
289325	SAE J403 1008	0.058	0.200	0.008	0.009	0.010	0.020	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	
291462	SAE J403 1008	0.048	0.170	0.009	0.013	0.009	0.020	0.020	0.020	0.005	0.002	0.003	0.001	0.003	
291527	SAE J403 1008	0.041	0.180	0.011	0.013	0.009	0.010	0.010	0.020	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	
292853	SAE J403 1008	0.063	0.180	0.012	0.009	0.016	0.020	0.020	0.020	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
289325	0.047														
291462	0.035 0.0038														
291527	0.043 0.0058														
292853	0.051 0.0051														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	DUREZA
289325	9959001B	0.0598	45 (RB)
291462	9934002B	0.0478	50 (RB)
291527	9955135A	0.0478	49 (RB)
291527	9955135B	0.0478	49 (RB)
292853	9934001A	0.0478	50 (RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
289325	9959001B	0.0598	36.0000	0000106215	000010	1001219169	6693	AH/5%
291462	9934002B	0.0478	36.0000	0000106215	000030	1001219169	6693	AH/5%
291527	9955135A	0.0478	36.0000	0000106215	000030	1001219169	6693	AH/5%
291527	9955135B	0.0478	36.0000	0000106215	000030	1001219169	6693	AH/5%
292853	9934001A	0.0478	36.0000	0000106215	000030	1001219169	6693	AH/5%

FIN DE DATOS