




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 04.08.2009 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | Si | Cu | Cr | Ni | Mo | V | Nb(Cb) | Ti | Sn | |
| 292853 | SAE J403 1008 | 0.063 | 0.180 | 0.012 | 0.009 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
| 294341 | SAE J403 1008 | 0.065 | 0.207 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | |
| COLADA | Als N2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 292853 | 0.051 0.0051 | | | | | | | | | | | | | | |
| 294341 | 0.040 0.0040 | | | | | | | | | | | | | | |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA |
| 292853 | 9934001B | 0.0478 | 50(RB) |
| 294341 | 9970003A | 0.0478 | 52(RB) |
| 294341 | 9970003B | 0.0478 | 52(RB) |
| 294341 | 9970001A | 0.0478 | 48(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE | NORMA |
| 292853 | 9934001B | 0.0478 | 36.0000 | 0000106215 | 000030 | 1001218823 | 6693 | AH/5% |
| 294341 | 9970003A | 0.0478 | 36.0000 | 0000106215 | 000030 | 1001218823 | 6693 | AH/5% |
| 294341 | 9970003B | 0.0478 | 36.0000 | 0000106215 | 000030 | 1001218823 | 6693 | AH/5% |
| 294341 | 9970001A | 0.0478 | 36.0000 | 0000106215 | 000030 | 1001218823 | 6693 | AH/5% |

FIN DE DATOS