




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.08.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
294272	SAE J403 1008	0.057	0.185	0.013	0.012	0.007	0.027	0.021	0.027	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	
480845	SAE J403 1008	0.064	0.180	0.013	0.012	0.007	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	
490414	SAE J403 1008	0.080	0.228	0.011	0.010	0.017	0.026	0.025	0.028	0.005	0.002	0.003	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
294272	0.049 0.0048														
480845	0.043 0.0041														
490414	0.043 0.0074														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
294272	9957050A	0.0478	58(RB)
294272	9957050B	0.0478	58(RB)
480845	9948053A	0.0478	51(RB)
480845	9948053B	0.0478	51(RB)
490414	9950058B	0.0478	40(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
294272	9957050A	0.0478	48.0000	0000106215	000040	1001218773	6693	AH/5%
294272	9957050B	0.0478	48.0000	0000106215	000040	1001218773	6693	AH/5%
480845	9948053A	0.0478	48.0000	0000106215	000040	1001218773	6693	AH/5%
480845	9948053B	0.0478	48.0000	0000106215	000040	1001218773	6693	AH/5%
490414	9950058B	0.0478	48.0000	0000106215	000040	1001218773	6693	AH/5%

FIN DE DATOS