




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
194577	SAE J403 1008	0.060	0.219	0.015	0.012	0.011	0.032	0.023	0.027	0.004	0.002	0.003	0.002	0.007	
194578	SAE J403 1008	0.062	0.198	0.015	0.012	0.011	0.021	0.021	0.021	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
194577	0.043 0.0065														
194578	0.036 0.0065														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
194577	9981072B	0.0598	50(RB)
194577	9981075A	0.0598	51(RB)
194578	9981073A	0.0598	52(RB)
194578	9981073B	0.0598	52(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
194577	9981072B	0.0598	48.0000	0000106215	000020	1001219838	6693	AH/5%
194577	9981075A	0.0598	48.0000	0000106215	000020	1001219838	6693	AH/5%
194578	9981073A	0.0598	48.0000	0000106215	000020	1001219838	6693	AH/5%
194578	9981073B	0.0598	48.0000	0000106215	000020	1001219838	6693	AH/5%

FIN DE DATOS