




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.09.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
195393	SAE J403 1008	0.089	0.218	0.015	0.012	0.009	0.030	0.024	0.027	0.005	0.002	0.002	0.001	0.004	
195578	SAE J403 1008	0.064	0.172	0.018	0.009	0.011	0.037	0.040	0.025	0.006	0.002	0.002	0.002	0.005	
COLADA	Als N2														
195393	0.045 0.0060														
195578	0.035 0.0070														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
195393	1126001A	0.0478	58(RB)												
195393	1126001B	0.0478	58(RB)												
195578	1127002A	0.0478	50(RB)												
195578	1127002B	0.0478	50(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA					
195393	1126001A	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235639	6931	AH/5%					
195393	1126001B	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235639	6931	AH/5%					
195578	1127002A	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235639	6931	AH/5%					
195578	1127002B	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235639	6931	AH/5%					

FIN DE DATOS