




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	28.09.2009	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
491029	SAE J403 1008	0.088	0.335	0.016	0.008	0.010	0.024	0.025	0.018	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	
491049	SAE J403 1008	0.065	0.193	0.009	0.015	0.007	0.030	0.027	0.022	0.005	0.001	0.001	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
491029	0.044 0.0061														
491049	0.047 0.0068														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
491029	1157054A	0.0478	57(RB)
491029	1157054B	0.0478	57(RB)
491049	1157055A	0.0478	48(RB)
491049	1157055B	0.0478	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
491029	1157054A	0.0478	48.0000	0000106822	000070	1001238212	6823	AH/5%
491029	1157054B	0.0478	48.0000	0000106822	000070	1001238212	6823	AH/5%
491049	1157055A	0.0478	48.0000	0000106822	000070	1001238212	6823	AH/5%
491049	1157055B	0.0478	48.0000	0000106822	000070	1001238212	6823	AH/5%

FIN DE DATOS