




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	22.10.2009	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

  
**ING. EDUARDO VILLANUEVA**  
 GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
195709	SAE J403 1008	0.063	0.177	0.018	0.012	0.008	0.051	0.024	0.028	0.005	0.004	0.001	0.001	0.002	
196203	SAE J403 1008	0.056	0.197	0.015	0.011	0.008	0.027	0.021	0.022	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	
296025	SAE J403 1008	0.058	0.171	0.012	0.012	0.020	0.023	0.019	0.021	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
195709	0.032 0.0060														
196203	0.052 0.0059														
296025	0.030 0.0058														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
195709	1192001B	0.0359	52(RB)												
196203	1189002B	0.0359	51(RB)												
296025	1189153A	0.0359	54(RB)												
296025	1189153B	0.0359	54(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
195709	1192001B	0.0359	36.0000	0000107087	000030	1001245908	6931	AH/5%											
196203	1189002B	0.0359	36.0000	0000107087	000030	1001245908	6931	AH/5%											
296025	1189153A	0.0359	36.0000	0000107087	000030	1001245908	6931	AH/5%											
296025	1189153B	0.0359	36.0000	0000107087	000030	1001245908	6931	AH/5%											

FIN DE DATOS