




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	23.11.2009	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

  
**ING. EDUARDO VILLANUEVA**  
 GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
196493	SAE J403 1008	0.058	0.169	0.014	0.011	0.009	0.033	0.018	0.023	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	
491595	SAE J403 1008	0.083	0.331	0.009	0.006	0.006	0.024	0.029	0.020	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
196493	0.047 0.0045														
491595	0.043 0.0076														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
196493	1308069A	0.0239	56(RB)												
196493	1308069B	0.0239	56(RB)												
491595	1311059A	0.0239	50(RB)												
491595	1311059B	0.0239	50(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
196493	1308069A	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256754	6931	AH/5%											
196493	1308069B	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256754	6931	AH/5%											
491595	1311059A	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256754	6931	AH/5%											
491595	1311059B	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256754	6931	AH/5%											

FIN DE DATOS