




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
297277	SAE J403 1008	0.066	0.185	0.010	0.015	0.004	0.030	0.019	0.023	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	
491595	SAE J403 1008	0.083	0.331	0.009	0.006	0.006	0.024	0.029	0.020	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
297277	0.055 0.0087														
491595	0.043 0.0076														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
297277	1308067A	0.0239	49(RB)				
297277	1308067B	0.0239	49(RB)				
491595	1311060A	0.0239	43(RB)				
491595	1311060B	0.0239	43(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
297277	1308067A	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256886	6931	AH/5%		
297277	1308067B	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256886	6931	AH/5%		
491595	1311060A	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256886	6931	AH/5%		
491595	1311060B	0.0239	48.0000	0000107087	000040	1001256886	6931	AH/5%		

FIN DE DATOS