




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
197388	SAE J403 1008	0.059	0.185	0.009	0.006	0.008	0.032	0.017	0.023	0.008	0.001	0.003	0.002	0.004
COLADA	Als N2													
197388	0.029 0.0071													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
197388	1311064A	0.0299	46(RB)
197388	1311064B	0.0299	46(RB)
197388	1311063A	0.0299	45(RB)
197388	1311063B	0.0299	45(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
197388	1311064A	0.0299	48.0000	0000108043	000010	1001257030	7173	AH/5%
197388	1311064B	0.0299	48.0000	0000108043	000010	1001257030	7173	AH/5%
197388	1311063A	0.0299	48.0000	0000108043	000010	1001257030	7173	AH/5%
197388	1311063B	0.0299	48.0000	0000108043	000010	1001257030	7173	AH/5%

FIN DE DATOS