




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 08.12.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
491788	SAE J403 1008	0.070	0.186	0.008	0.009	0.009	0.020	0.026	0.023	0.006	0.001	0.001	0.001	0.003
491788	Als N2	0.032	0.0083											

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
491788	1373074A	0.0359	56(RB)
491788	1373074B	0.0359	56(RB)
491788	1373080A	0.0359	54(RB)
491788	1373080B	0.0359	54(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
491788	1373074A	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001262389	7305	AH/5%
491788	1373074B	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001262389	7305	AH/5%
491788	1373080A	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001262389	7305	AH/5%
491788	1373080B	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001262389	7305	AH/5%

FIN DE DATOS